

**Technische waarden LDPE/HDPE folie
voor Alert Isolatie BV**

Dikte in μm	Waterdampdoorlaatbaarheid gr/m ² /dag bij 23°C en 85% DIN 53122		Zuurstofdoorlaatbaarheid cm ³ /m ² /dag bij 23 °C DIN 53380	
	LDPE	HDPE	LDPE	HDPE
10	10,0	4,2	-	5500
15	7,5	3,0	-	4000
20	5,0	2,1	10000	2800
25	4,3	1,8	8500	2300
30	3,5	1,5	7000	1900
35	3,0	1,3	6000	1700
40	2,7	1,1	5300	1500
50	2,1	0,85	4300	1200
60	1,8	0,7	3500	900
70	1,5	0,6	3000	750
80	1,3	0,52	2600	650
90	1,15	0,48	2400	600
100	1,0	0,43	2200	550
110	0,95	0,4	2000	500
120	0,9	0,37	1800	450

Let wel dat het hier gaat om indicatieve waarden!