

Brandschotten

Productomschrijving

Brandschotten t.b.v. afdichting van de cannelures van geprofileerde stalen dakplaten boven scheidingsmuren.

De brandschotten worden van veerkrachtige, in overmaat gesneden, onbektele steenwol geproduceerd.

Op aanvraag kunnen brandschotten geseald worden in een zwarte of witte poly-ethyleenfolie, of aan 1 of beide zijde bekleed worden met een zwart vlies of een bewapend aluminiumfolie

| Profiel | Hoogte (mm) | Breedte (mm) Top/Basis | Dikte (mm) |
|---------|-------------|---------------------------|------------|
| 70 | 75 | 105/155 | 100 |
| 106 | 110 | 145/215 | 100 |
| 135 | 140 | 150/275 | 100 |
| 153 | 160 | 130/250 | 100 |
| 158 | 165 | 130/215 | 100 |

Toepassing

Brandschotten worden toegepast als brandveilige afdichting ter plaatse van de cannelures van geprofileerde stalen dakplaten

Algemene eigenschappen

Brandschotten worden van lichte veerkrachtige steenwol vervaardigd zodat een goede aansluiting gewaarborgd wordt. Uit testen is gebleken dat een brandwerendheid van 60 minuten behaald kan worden. (rapport op aanvraag verkrijgbaar)



Alert Isolatie B.V.

Algerastraat 28 3125 BS Schiedam
Postbus 3099 3101 EB Schiedam

T +31(0)10 30 20 200
F +31(0)10 30 20 300

info@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

Member of the

